



SILVERSTAR COMBI T Silber 48

Das energetische Sonnenschutzglas für gestalterische Effekte



Individuelle Fassadenansichten in Kombination mit behaglichem Raumkomfort.



Elegante Ästhetik

- Brillante Farbspiele durch Reflexion der natürlichen Umgebung bei jeder Wetterstimmung
- Äusserst homogene Ansichten aus allen Blickwinkeln dank innovativer SILVERSTAR-Technologie
- Wirkungsvolles Schichtdesign mit breitem Anwendungsspektrum – grosse Glasfassaden und Glasdachkonstruktionen

Vielseitige Leistungsfähigkeit

- Kombination vorgespannter und unvorgespannter Gläser bei optimaler Farbgleichheit
- Kurze Lieferzeiten durch Vorspannbarkeit des beschichteten Glases
- Effektive Energiekostenreduzierung durch geringen Wärmeintrag ins Rauminnere im Sommer und niedrigen Ug-Wert von 1,1 W/m²K im Winter
- Leistungsstarker Sonnenschutz minimiert die unerwünschte Raumaufheizung und steigert somit die Arbeitsplatzqualität
- Kombinierbar mit Schallschutz- und Sicherheitsfunktionen
- Ein Brüstungsglas ist verfügbar – die vorherige Bemusterung wird empfohlen

Titelbild: Brillante Optik vereint mit funktionaler Leistungsstärke

Reflektierende Fassaden für individuellen Charakter

Technische Daten

Isolierglas für den Scheibenaufbau SILVERSTAR COMBI T Silber 48 6 mm/SZR 16 mm Argon/Float 4 mm hat folgende Werte:

Lichttransmissionsgrad	48 %
Lichtreflexionsgrad aussen	45 %
Direkter Strahlungstransmissionsgrad	33 %
Strahlungsreflexionsgrad	45 %
Strahlungsabsorptionsgrad	22 %
Sekundäre Wärmeabgabe nach innen	2 %
Gesamtenergiedurchlassgrad nach EN 410	35 %
b-Faktor (g-Wert nach EN 410/0,8)	44
Selektivitätskennzahl	1,37
Allgemeiner Farbwiedergabeindex R _a	96
U _g -Wert nach EN 673	1,1 W/m ² K
Empfohlenes Brüstungsglas	BD 77

Sämtliche Ausführungen sind auch als Einscheibensicherheitsglas (ESG) erhältlich. Die hier aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung. Stand 06/2008

Kontaktadressen

Glas Trösch Isolierglas AG, 4922 Bützberg
Telefon 062 958 51 51, Fax 062 963 27 62

Glas Trösch AG, 3065 Bolligen
Telefon 031 924 33 33, Fax 031 921 86 42

Glas Trösch AG, 4133 Pratteln
Telefon 061 811 22 83, Fax 061 811 45 18

Glas Trösch AG, 5727 Oberkulm
Telefon 062 768 80 80, Fax 062 768 80 81

Glas Trösch AG, 9014 St. Gallen
Telefon 071 274 90 10, Fax 071 274 90 20

Glas Trösch AG, 7208 Malans
Telefon 081 300 08 88, Fax 081 300 08 89

Glas Trösch AG, 8604 Volketswil
Telefon 044 908 50 60, Fax 044 908 50 70

Glas Trösch SA, 1630 Bulle
Telefon 026 919 66 80, Fax 026 919 66 81

Glas Trösch AG, 3613 Steffisburg
Telefon 033 439 51 11, Fax 033 437 24 48

Glas Trösch Beratung, 4922 Bützberg
Telefon 062 958 53 81, Fax 062 958 53 90

www.glastroesch.ch