











# Psi-Werte Tabellen $\psi$






## ALUMINIUM

ALUMINIUM	Metall mit thermischer Trennung	Kunststoff	Holz	Holz / Metall
				
2-fach Isolierglas	0,111	0,077	0,081	0,092
3-fach Isolierglas	0,111	0,075	0,086	0,097






## ACS

EDELSTAHL	Metall mit thermischer Trennung	Kunststoff	Holz	Holz / Metall
				
2-fach Isolierglas	0.065	0.049	0.051	0.056
3-fach Isolierglas	0.061	0.046	0.051	0.056

## ACS+

EDELSTAHL / KUNSTSTOFF	Metall mit thermischer Trennung	Kunststoff	Holz	Holz / Metall
				
2-fach Isolierglas	0.051	0.041	0.041	0.044
3-fach Isolierglas	0.045	0.038	0.039	0.042

## ACSplus

SILIKONMATRIX	Metall mit thermischer Trennung	Kunststoff	Holz	Holz / Metall
				
2-fach Isolierglas	0.041	0.035	0.034	0.037
3-fach Isolierglas	0.036	0.033	0.032	0.035