

<b>SILVERSTAR ZERO E SILVERSTAR ZERO ET</b>	<b>beschichtetes Glas</b> DIN EN 1096-4	<b>CE</b> 12
---	--	-----------------

Eigenschaften von	SILVERSTAR ZERO E SILVERSTAR ZERO ET	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	19mm
Feuerwiderstand		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Brandverhalten		A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von aussen		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Durchschusshemmung		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Sprengwirkungshemmung		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Einbruchhemmung		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Pendelschlagwiderstand		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede (°K)		40	40	40	40	40	40	40	40	40
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten (mm)		3	4	5	6	8	10	12	15	19
Luftschalldämmung (db)		28 (-1,-4)	29 (-2,-3)	30 (-1,-2)	31 (-2,-3)	32 (-2,-3)	33 (-2,-3)	34 (0,-2)	NPD	NPD
Thermische Eigenschaften (W/m2K)		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Strahlungsphysikalische Eigenschaften (EN 410)										
Lichttransmission: $\tau_v$		88	88	87	87	86	86	85	84	83
Lichtreflexion beschichtete/unbeschichtete Seite: $\rho_v, \rho'_v$		6/7	6/7	5/7	5/7	5/7	5/7	5/7	5/7	5/7
Energietransmission: $t_e$		59	58	58	57	56	54	53	51	49
Energireflexion beschichtete/ unbeschichtete Seite: $\rho_e, \rho'_e$		31/27	31/26	31/25	31/24	31/22	31/20	31/19	31/17	31/15

NPD = no performance determined = keine Leistung bestimmt